VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Muenchingen

Tel. +49 (0)711 98 04-5
Fax +49 (0)711 98 04-642
e-mail: d.info@votteler.com

ФОТТЕЛЕР Лакфабрик ГмбХ & Ко. КГ
Представительство в Москве

Ул. Шереметьевская 85, стр. 3
107031 Москва, Россия

Телефон: +7 495 363 41 03
e-mail: office@klei-kontakt.ru

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

75002-0-9100

Паста известковая белая

Описание

Пастообразный материал для заполнения пор, предназначен для отделки древесины крупнопористых пород, предварительно загрунтованной. Создание эффекта известкования.

Область применения

Мебель

Технические данные

Цвет	Белый RAL 9002
Плотность	1,540 – 1,560 г/мл при 20°C
Срок хранения	06 месяцев в заводской упаковке
Температура хранения	-10 - + 30°C

Технологические параметры

Кол-во нанесений	1
Расход за одно нанесение	60 – 100 г/м2
Температура материала	20 – 23°C
Температура в помещении	20 - 28°C
Разбавитель для очистки	19995-0-0000Разбавитель для НЦ-лаков
Предварительная отделка подложки	Нанесение осуществляется на высушенный и свежеотшлифованный грунт. Необходима сушка грунта в течение ок. 12-16 ч при 20-23°C Перед отделкой поры вычистить щеткой
Применение на отбеленных подложках	Да
Шлифовка грунта	Шлиф.шкурка 280 - 320
Влажность древесины	7 – 10%
Сушка	Воздушная До лакирования прибл. 3 – 4 часа при 20 – 23°C и отн. влажности воздуха 40 – 65%

Рекомендации:

Перед использованием тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. Проверить адгезию. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению. Если необходимо крашение, то следует использовать только водные бейцы.

Нанести 1 слой грунта: бесцветный НЦ- или ПУР-лак, с разбавителем в количестве ок. 20%.

После шлифовки втереть пасту в поры древесины и стереть чистой тканью. Провести пробную отделку!

Утилизация / Данные по технике безопасности

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, приведённые на этикетке и в паспорте безопасности.

Расфасовка

1 кг / 5 кг